



REFRACTARIOS  
ESPECIALES



## FICHA TÉCNICA // PRODUCT DATA

INDUSTRIA : VIDRIO, CERÁMICA, SIDERURGIA //  
INDUSTRY : GLASS, CERAMIC, STEEL.

### PRODUCTO // PRODUCT

# PEC-90

### ANÁLISIS QUÍMICO // CHEMICAL ANALYSIS

<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	89.0 – 91.0 %
<b>ZrO<sub>2</sub></b>	-
<b>SiO<sub>2</sub></b>	4.70 – 5.70 %
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	0.19 – 0.25 %
<b>TiO<sub>2</sub></b>	0.18 – 0.25 %
<b>CaO</b>	2.54 – 2.56 %
<b>MgO</b>	0.02 – 0.04 %

### PROPIEDADES FÍSICAS // PHYSICAL DATA

Agua requerida // Water addition	13 – 17 %
Temperatura de fraguado // Setting (Hardening) Temperature	1250 °C (2282 °F)
Temperatura máxima de operación // Maximum service temperature	1760 °C (3200 °F)
Tamaño de partícula // Particle size	48 a finos (-48 mesh)

### APLICACIONES // APPLICATIONS

Concreto de 90% de alúmina utilizado en la construcción y reparación de hornos. Tiene alta refractariedad, pureza, alta densidad y baja permeabilidad. Recomendado por su alta resistencia a escoria y vidrio fundido.

90% Alumina Patch, used in furnace construction and repairs with high refractoriness, purity, high density and low permeability. Recommended for its resistance to slag and molten glass.